

Информация о продукте **LEWATIT® S 4468**

Lewatit® S 4468 – это макропористый анионит пищевого класса средней основности (содержащий третичные аминогруппы и небольшое количество четвертичных аминогрупп) с гранулами одинакового размера (монодисперсный) на полистирольной матрице. Монодисперсные зерна химически и физически очень стабильны, что обеспечивает надежное использование смолы в следующих процессах:

- » Lewatit® WS (зажатый слой)
- » Lewatit® VWS (комбинированный зажатый слой)
- » Стандартные прямоточные системы

Lewatit® S 4468 в форме свободного основания подходит для:

- » удаления кислот и одновременного обесцвечивания растворов органических продуктов, например, глюкозы, фруктозы или декстрозы (особенно рекомендуется благодаря низкому уровню формирования фруктозы) и других сахаров.

Макропористая структура и сбалансированное соотношение между сильно- и слабоосновными группами обеспечивает очень хорошую адсорбцию органических веществ (например, красителей) и частичную адсорбцию органических и минеральных кислот. Адсорбированные вещества легко удаляются в процессе регенерации щелочью.

При использовании **Lewatit® S 4468** для обработки питьевой воды и жидких растворов, перечисленных выше, особое внимание следует уделять начальным циклам работы смолы. Условия по вводу смолы в эксплуатацию предоставляются по дополнительному запросу.

Особые свойства данного продукта могут быть использованы оптимально лишь в том случае, если технология и конструкция фильтра соответствуют современному уровню. Более подробные консультации по данному вопросу можно получить непосредственно в отделе Технологий очистки жидкостей компании Ланксесс.

Данный документ содержит важную информацию и должен быть прочитан целиком.

Информация о продукте LEWATIT® S 4468

Общее описание

Ионная форма при поставке	Свободное основание / Cl ⁻
Функциональная группа	Третичный / четвертичный амин
Матрица	Сшитый полистирол
Структура	Макропористая
Внешний вид	Бежевые непрозрачные гранулы

Данные спецификации

	метрическая система	
Коэффициент однородности	макс.	1,1
Средний размер гранул	мм	0,55 (+/- 0,05)
Общая обменная емкость	минимум экв/л	1,6

Физико-химические свойства

	метрическая система	
Насыпная плотность (+/- 5 %)	г/д	650
Плотность	примерно г/мл	1,03
Содержание воды	вес. %	52 - 58
Дыхательная разность свободное основание -- > Cl ⁻	макс. об. %	25
Дыхательная разность набухание в процессе работы	типично об. %	15
Стабильность в диапазоне pH		0 - 14
Стабильность в диапазоне температур	°C	-20 - +70
Сохранность продукта	максимум лет	2
Сохранность в диапазоне температур	°C	-20 - +40

Данный документ содержит важную информацию и должен быть прочитан целиком.

Рекомендуемые условия применения*

			метрическая система
РАБОТА			
Рабочая температура		макс. °С	70
Рабочий диапазон рН			0 - 8
Высота слоя		мин. Мм	800
Коэффициент гидравлического сопротивления	(15 °С)	прим. кПа*ч/м ²	1,0
Падение давления		макс. кПа	300
РЕГЕНЕРАЦИЯ, ПРОТИВОЧНАЯ			
Регенерант	тип		NaOH
Регенерант	количество	прим. г/л	50 - 80
Регенерант	концентрация	вес. %	2 - 4
Линейная скорость		прим. м/ч	5
Линейная скорость	Промывка, быстро / медленно	прим. м/ч	5 - 8
Потребность в промывочной воде	быстро / медленно	прим. об. слоя	4
РЕГЕНЕРАЦИЯ, ПРЯМОТОЧНАЯ			
Регенерант	тип		NaOH
Регенерант	количество	прим. г/л	50 - 80
Регенерант	концентрация	прим. вес. %	2 - 4
Линейная скорость	при обратной промывке (20 °С)	прим. м/ч	4 - 5
Линейная скорость	промывка	прим. м/ч	5 - 8
Расширение слоя	(20 °С, на м/ч)	прим. об. %	21
Пространство	для взрыхления (внешней/ внутренней)	об. %	80 - 100

* рекомендуемые условия использования относятся к использованию продукта при нормальных условиях работы. Они основаны на испытаниях, проводимых на опытных установках, и данных, полученных при промышленном применении. Тем не менее, требуются дополнительные расчеты необходимых объемов смолы для определенных параметров ионного обмена. Их можно найти в нашем Техническом Информационном Бюллетене.

Данный документ содержит важную информацию и должен быть прочитан целиком.

Дополнительная информация и правила

Техника безопасности

Сильные окислители, такие как азотная кислота, могут вызвать бурную реакцию при контакте с ионообменной смолой.

Токсичность

Учитывать данные листа безопасности. Он содержит информацию об обозначениях, транспортировке и хранении, а также информацию об обращении с данным продуктом и данные по экологии.

Утилизация

В Европейском Сообществе утилизация ионообменных смол происходит согласно Европейской номенклатуре отходов, которая доступна на интернет-сайте Европейского сообщества.

Хранение

Рекомендуется хранить ионообменные смолы в сухом месте при температуре выше нуля, под крышей и без прямого воздействия солнечных лучей. Для предотвращения термического и осмотического шока замороженные ионнообменные смолы должны быть медленно разморожены при комнатной температуре

Приведенная выше информация, а также наши письменные, устные и основанные на экспериментах консультации по технологии применения, осуществляются самым добросовестным образом, но считаются лишь рекомендациями, не имеющими обязательной силы, также и в отношении возможных охраняемых прав третьих лиц. Консультации не освобождают Вас от собственной проверки наших консультационных рекомендаций и наших продуктов на их пригодность для предусмотренных технологических процессов и целей. Применение, использование и переработка наших продуктов, а также продуктов, изготовленных Вами на основании наших консультаций по технологии применения лежат за пределами наших возможностей контроля и поэтому находятся исключительно в сфере Вашей ответственности. Продажа продуктов осуществляется в соответствии с нашими ""Общими условиями продажи и поставки"". Вся информация и техническая поддержка предоставляется без гарантий и может быть изменена без предупреждений. Вы принимаете и освобождаете нас от ответственности в правонарушениях, контрактах и др., связанных с использованием нашей продукции, технической поддержки или предоставлении информации. Любое утверждение, не содержащееся здесь, не авторизовано и не связано с нами. Ничего, из приведенного здесь не может быть истолковано как рекомендация к использованию любого продукта в противоречии с патентом, связанным с материалом или его использованием. Никакой лицензии не подразумевается или она предоставляется при заявлении любого патента.

Lanxess Deutschland GmbH
BU LPT
D-51369 Leverkusen

www.lpt.lewatit.com
www.lanxess.com

Данный документ содержит важную информацию
и должен быть прочитан целиком.